

## Паспорт № 173060-7

### Силикагель КСМГ (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 3956-76, сорт1	Дата изготовления	01.2026
Партия	7	Вид и тип тары	
Грузополучатель		Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Стекловидные прозрачные или матовые зёрна овальной, сферической или неправильной формы от бесцветного до тёмного с чёрными включениями цвета.	Соответствует
Массовая доля зёрен, %, не менее	94	94
Механическая прочность, %, не менее	94	99,5
Насыпная плотность, г/дм <sup>3</sup> , не менее	720	768
Влагоёмкость %, не менее, при относительной влажности, %: 20	9	10,7
40	16	20,8
60	25	33,7
Массовая доля потери при высушивании, %, не более	10	4,5

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76, сорт1

Перед применением продукт должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °С в течение 3-4ч для удаления адсорбированной влаги.



<https://csdb.ru/p2.php?p=160fc0c62e36a32cfadbf9d675920979>