

Паспорт № 173060-75

Силикагель КСМГ (тех)

| | |
|-----------------|---------------------|
| ТУ, ГОСТ | ГОСТ 3956-76, сорт1 |
| Партия | 75 |
| Грузополучатель | |

| | |
|-------------------|---------|
| Дата изготовления | 09.2025 |
| Вид и тип тары | Формула |

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
|--|---|--------------------|
| Внешний вид | Стекловидные прозрачные или матовые зёरна овальной, сферической или неправильной формы от бесцветного до тёмного с чёрными включениями цвета. | Соответствует |
| Массовая доля зёрен, %, не менее | 94 | 94 |
| Механическая прочность, %, не менее | 94 | 99,5 |
| Насыпная плотность, г/дм3, не менее | 720 | 768 |
| Влагоёмкость %, не менее, при относительной влажности, %: 20 | 9 | 10,7 |
| 40 | 16 | 20,8 |
| 60 | 25 | 33,7 |
| Массовая доля потери при высушивании, %, не более | 10 | 4,5 |

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76, сорт1

Перед применением продукт должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °C в течение 3-4ч для удаления адсорбированной влаги.



<https://csdb.ru/p2.php?p=1c0b36c2df758e707a5c3f1a390447a2>