

Паспорт № 220487-419

Цинк окись (ч)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 10262-73
Партия	419
Грузополучатель	

Дата изготовления	01.2026
Вид и тип тары	
Формула	ZnO

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Массовая доля окиси цинка ZnO, %, не менее	99,0	99,9
Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,00020	< 0,0001
Массовая доля кадмия (Cd), %, не более	0,001	0,0002
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,004	0,0004
Массовая доля меди (Cu), %, не более	0,0010	< 0,0001
Массовая доля железа (Fe), % не более	0,0010	0,0002
Массовая доля марганца (Mn), %, не более	0,0005	< 0,0001
Массовая доля никеля (Ni), %, не более	0,0001	< 0,0001
Массовая доля свинца (Pb), %, не более	0,010	0,0014
Массовая доля серы (S), %		0,0001
Массовая доля таллия (Tl), %, не более	0,0005	0,0005
Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более	0,010	0,01
Массовая доля нитратов (NO ₃), %, не более	0,001	< 0,001
Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,010	< 0,01
Массовая доля калия (K), %, не более	0,005	< 0,005
Массовая доля кальция (Ca), %, не более	0,010	< 0,01
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO ₄ (в пересчете на	0,010	< 0,01

кислород), %, не более

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 10262-73



<https://csdb.ru/p2.php?p=2c5d35ab0fd1417e526353135bb88689>