

Паспорт № 010091-201

Алюминий окись (ч)

| | |
|-----------------|---------------------------|
| ТУ, ГОСТ | ТУ 2611-040-61537926-2023 |
| Партия | 201 |
| Грузополучатель | |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Дата изготовления | 12.2025 |
| Вид и тип тары | |
| Формула | Al ₂ O ₃ |

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
|---|-------|--------------------|
| Массовая доля окиси алюминия (Al ₂ O ₃), %, не менее | 95,0 | 97,8 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 2,0 | 1,35 |
| Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более | 0,5 | 0,037 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,1 | 0,094 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,1 | 0,06 |
| Массовая доля кремния (Si), % не более | 0,1 | 0,075 |
| Массовая доля частиц алюминий оксида размером не более 10 мкм, %, не менее | 96 | 96,5 |

не менее

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ТУ 2611-040-61537926-2023



<https://csdb.ru/p2.php?p=9277320f144b86589d618719a804ef09>