

Паспорт № 220487-554

Цинк окись (ч)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 10262-73
Партия	554
Грузополучатель	

Дата изготовления	09.2025
Вид и тип тары	
Формула	ZnO

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Массовая доля окиси цинка ZnO, %, не менее	99,0	99,28
Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более	0,010	0,006
Массовая доля нитратов (NO ₃), %, не более	0,001	0,0004
Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,010	0,007
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,004	0,001
Массовая доля железа (Fe), % не более	0,0010	0,0006
Массовая доля калия (K), %, не более	0,005	0,0011
Массовая доля кальция (Ca), %, не более	0,010	0,006
Массовая доля марганца (Mn), %, не более	0,0005	< 0,0005
Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,00020	< 0,00020
Массовая доля меди (Cu), %, не более	0,0010	0,0004
Массовая доля свинца (Pb), %, не более	0,010	< 0,010
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO ₄ (в пересчете на кислород), %, не более	0,010	0,008

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 10262-73



<https://csdb.ru/p2.php?p=a52cc8247d375a1b8f77a9d5db59dd26>