

Паспорт № 123079-40164

Медь сернокислая (II) 5-водная мар.А 1 сорт (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 19347-2014
Партия	40164
Грузополучатель	

Дата изготовления	06.2023
Вид и тип тары	
Формула	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Массовая доля медного купороса, % :		
в пересчёте $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, не менее	98,0	99,5
в пересчёте на медь, не менее	24,94	25,32
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более	0,25	< 0,050
Массовая доля железа, %, не более	0,04	0,017
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,05	< 0,02
Массовая доля мышьяка, %, не более	0,012	0,0048

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 19347-2014



<https://cldb.ru/p2.php?p=a5aa2de6ec44ff06de7b8117df158dd9>