

Паспорт № 173056-07/26

Силикагель АСКГ для хроматографии (фракция 0,200 - 0,500 мм)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 3956-76
Партия	07/26
Грузополучатель	

Дата изготовления	07.2026
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Стекловидные прозрачные или матовые зёрна овальной, сферической или неправильной формы от бесцветного до тёмного с чёрными включениями цвета.	Соответствует
Массовая доля зёрен, %, не менее	94,50	95,0
Механическая прочность, %, не менее	Не нормируется	---
при размере зёрен, мм	0,2-0,5	Соответствует
Насыпная плотность, г-дм3, не менее	400	476
Влагоёмкость, %, не менее, при относительной влажности 100%	70	90,5
Массовая доля потери при высушивании, %, не более	5	4,4

Гарантийный срок хранения 1 год
Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76
Хранить в сухом помещении.



<https://csdb.ru/p2.php?p=ebe33d35a723bb4db72f53df743a14ea>